

SLP Fix Facade

Kant en klare lichtgewicht plamuur voor binnen en buiten op basis van organische bindmiddelen.

TOEPASSINGSGBIED

SLP Fix Facade is een kant en klare lichtgewicht plamuur, binnen en buiten toepasbaar en bij uitstek geschikt als pleisterlaag op het SLP-BGI gevelisolatiesysteem en op minerale raap- en pleisterlagen. SLP Fix Facade is niet toepasbaar op horizontale en glooiende oppervlakken. Bij toepassing in het maaiveld eerste een projectgebonden maatwerkadvies aanvragen.

Daarnaast is SLP Fix Facade toepasbaar als voegmiddel voor de naadafwerking van gipskartonplaten en het pleisteren van bv. gipskartonplaten. Na droging is de Fix Facade goed schuurbaar. SLP Fix Facade dient verwerkt te worden volgen NPR 3924. Van toepassing is de oppervlakte beoordelingscriteria stukadoorswerk.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig te verwerken.
- Soepele, snelwerkende pleister met hoog vullend vermogen.
- Bindmiddel: organisch, aggregaat op basis van microbolletjes en wit dolo miet.
- Oplosmiddel: water, SG: 1,15 kg/l.
- Vaste stofgehalte: ca. 67%.
- PH-waarde ca. 9.
- Kleur: beige.
- Hechting: op isolatie 0,08 N/mm², op minerale ondergronden 0,4 N/mm².
- Brandbaarheid: niet brandverspreidend en niet ontvlambaar.
- Korrelgrootte: max. 0,2 mm.

ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast en draagkrachtig te zijn.

VOORBEHANDELING

Minerale, sterk zuigende of poederende ondergronden voorbehandelen met SLP Diepgrondering. De SLP Diepgrondering nat in nat in 2 lagen aanbrengen en laten drogen.

VERWERKING

De SLP Fix Facade met maximaal 2% leidingwater mengen tot een homogene massa is ontstaan.

De SLP Fix Facade verwerken in twee lagen. De eerste laag vullend aanbrengen zodat een vlakke ondergrond ontstaat. De volgende dag - na droging - een tweede laag SLP Fix Facade aanbrengen in een laagdikte van ca. 1 mm. en vlakmessen of afpleisteren.

Na droging eventuele aanzetten en pleisterruggen wegschuren met een fijn- of middelgrof schuurpapier. Schuurpapier met een korrelgrootte van 120 kan worden gebruikt om de pleisterruggen weg te schuren, eventueel -afhankelijk van de gewenste gladheid- naschuren met een fijnere korrel. Neem ook tijdens het schuren de geldende veiligheidsvoorschriften in acht.

SLP Fix Facade dient bij buitentoe-passing altijd te worden afgewerkt met SLP Siliconen emulsieverf.

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid, laagdikte en temperatuur. Gemiddeld kan hiervoor 1 dag per millimeter laagdikte worden aangehouden.

VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP Fix Facade is verpakt in kunststof emmers van 10 liter. Het verbruik bedraagt 1,2 liter per m² bij twee lagen. (maak eerst een proefvlak).

OPSLAG

Droog, koel en in gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 10 °C / > + 25 °C. De steiger plaatsen en afdekken met lichtdoorlatende zeilen volgens NPR 3924. Na het aanbrengen het verse pleister tegen vroegtijdig uitdrogen beschermen. De kunststof emmers kunnen worden hergebruikt en moeten worden aangeleverd bij een recyclepunt of gemeentelijke herverwerking. Niet verharde restanten pleister aanleveren als (bouw) chemisch afval.



SLP Fix Facade

Kant en klare lichtgewicht plamuur voor binnen en buiten op basis van organische bindmiddelen.

VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SLP pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in de SLP-adviezen worden genoemd. Onze technische merkbleden zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Trading bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet bezit.