

SLP Saneerputz Fijn

Droge, fabrieksmatig geproduceerde mortel met kalk, tras, cement, zand en toeslagstoffen

TOEPASSINGSGBIED

SLP Saneerputz Fijn is een waterafwijzende schuurmortel en wordt toegepast als afwerklaag op de met SLP Saneerputz Grof gesaneerde minerale ondergrond. SLP Saneerputz Fijn kan fijn geschuurd afgewerkt worden en is zowel binnen als buiten toepasbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig en machinaal te verwerken.
- Soepele, licht te verwerken pleister met hoog standvermogen.
- Waterdampdoorlatend.
- Verwerkingstijd 2 tot 3 uur.
- Mortelgroep P II. (DIN 18555) Klasse CS IV (DIN EN 998-1).
- Korrelgrootte 0,01 – 1 mm.

ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast en draagkrachtig te zijn. SLP Saneerputz Fijn kan als afwerklaag met een fijn geschuurde afwerking worden aangebracht op de met SLP Saneerputz Grof gesaneerde ondergronden.

VOORBEHANDELING

Oude, door vocht en zout aangetaste minerale ondergronden eerst saneren met SLP Saneerputz Grof en deze volledig laten drogen. De sinterhuid van de SLP Saneerputz Grof verwijderen. Raadpleeg het technisch merkblad SLP Saneerputz Grof.

VERWERKING

SLP Saneerputz Fijn dient verwerkt te worden volgens de algemene richtlijn NPR 3924. SLP Saneerputz Fijn kan handmatig of machinaal worden verwerkt. Bij handmatige verwerking 1 zak SLP Saneerputz Fijn, zonder toevoegingen, mengen met 5,5 - 6 liter leidingwater tot een homogene pleister is ontstaan.

Bij een machinale verwerking is de water toevoeging afhankelijk van het type machine en sneckemantel. De SLP Saneerputz Fijn in een gelijkmatige laagdikte van 3 - 5 mm opzetten en vlakreien. Na voldoende droging de SLP Saneerputz Fijn afschuren met een fijne schuurspoon.

DROOGTIJD

2 dagen per mm laagdikte.

VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP Saneerputz Grof is verpakt in zakken van 25 kg. 25 kg SLP Saneerputz levert ca. 17,5 liter pleister op en is bij een laagdikte van 5 mm voldoende voor een oppervlak van ca. 3,5 m².

OPSLAG

In gesloten verpakking minimaal 6 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C / + 25 °C. De steiger plaatsen en afdekken met lichtdoorlatende zeilen volgens NPR 3924. Na het aanbrengen het verse pleister tegen vroegtijdig uitdrogen beschermen.

VEILIGHEID

De SLP Saneerputz Fijn is alkalisch. Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het SLP pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in de SLP-adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgemaakt volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Trading bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet bezit.