



ZERO Clean Mat

Universele, matte oplosmiddelvrije muurverf op basis van een kunstharsdispersie

TOEPASSING

ZERO Clean mat is een universele muurverf voor de professionele schilder en stukadoor en geschikt als eindafwerking op muur- en plafondvlakken van diverse ondergronden, zoals beton, metselwerk, gipskartonplaten, gips - en cementgebonden pleisterwerk enz. ZERO Clean mat is binnen en buiten toepasbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Handmatig (kwast- en rolkwaliteit) en machinaal te verwerken.
- Verdunning: leidingwater.
- Goed reinigbaar en weinig vuilaanhechting.
- Oplosmiddelvrij.
- Vochtregulerend - dampopen.
- Stofdroog na 1 uur.
- Overschilderbaar na 4 uur.
- Verbruik 8,0 l/m².
- Kleur: standaard wit en in diverse kleuren op aanvraag leverbaar.
- Glansgraad: mat.
- Schrobklasse 1.
- Hoge dekkracht.
- Dichtheid: 1,5 kg/liter.

ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, vormvast en draagkrachtig te zijn.

VOORBEHANDELING

Vervuilde ondergronden reinigen en voorbehandelen met SLP Syntiso Geurvrij. Bij sterk vervuilde ondergronden kan het noodzakelijk zijn de voorbehandeling meerdere malen te herhalen.

Gladde ondergronden: oude verflagen reinigen en mat schuren.

Sterk zuigende en poederende ondergronden: voorbehandelen met SLP Diepgrondering. De SLP Diepgrondering in 2 lagen nat in nat aanbrengen en laten drogen.

VERWERKING

ZERO Clean Mat voor het gebruik goed roeren. ZERO Clean Mat kan met de kwast, roller en (airless) spuitapparaat worden verwerkt. ZERO Clean mat verdunnen met maximaal 5% leidingwater. Indien nodig de behandeling na droging herhalen.

Gegevens voor airless verwerking:

- Nozzelgrootte 0,021 - 0,026 inch / 0,53 - 0,63 mm.
- Spuithoek 40 - 80°.
- Druk ca. 150 bar.
- Verdunning 5 - 10%.



ZERO Clean Mat

Universele, matte oplosmiddelvrije muurverf op basis van een kunstharsdispersie

DROOGTIJD

Na ca. 1 uur is de ZERO Clean Mat stofdroog en na ca. 4 – 6 uur (afhankelijk van de temperatuur en wateropnemend vermogen van de ondergrond) overschilderbaar.

VERPAKKING EN VERBRUIK

ZERO Clean Mat is verpakt in emmers van 10 liter. 10 liter is voldoende voor ca. 80 m². Per laag is het verbruik 120 -150 ml/m². Dit is echter afhankelijk van de applicatiemethode en de oppervlaktestructuur van de ondergrond.

OPSLAG

Droog, koel en in gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Vrij van de vloer op houten pallets opslaan bij een temperatuur van minimaal + 5 °C.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, een ondergrond- en luchttemperatuur van < + 5 °C/> + 30 °C. Restanten ZERO Cle4an Mat aanleveren als (bouw)chemisch afval.

VEILIGHEID

Contact met ogen en handen dient door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te worden vermeden. Bij contact met de ogen direct uitspoelen met leidingwater. Een actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd indien gebruik wordt gemaakt van alle onderdelen van het KHALIX-pleistersysteem en uitvoering wordt gegeven aan alle facetten zoals deze in onze adviezen worden genoemd. Onze technische merkbladen zijn - onder voorbehoud van wijzigingen en behoud van alle rechten - opgesteld volgens de laatste stand van de techniek. De gegevens over verbruik en hoeveelheden zijn onder ideale omstandigheden bepaald en dienen derhalve als referentiewaarde te worden gezien. SLP Afbouwstoffen bv levert uitsluitend volgens haar algemene leveringsvoorwaarden. Vraag een nieuw exemplaar aan als u deze nog niet in uw bezit is.